

Инструкция по монтажу мозаики



Рекомендуем доверять укладку мозаики квалифицированным специалистам, знакомым со всеми тонкостями этого процесса.

Поверхность для монтажа должна быть гладкой, прочной, сухой и абсолютно чистой. Отшлифуйте поверхность для получения белого фона.

Температура воздуха в помещении должна находиться в пределах между +5 и +30 С.

Убедитесь в качестве и правильной стыковке составных частей изображения, а также отсутствии дефектов у мозаичных плиток-матриц. Для этого извлеките плитки-матрицы из упаковок и на ровной поверхности составьте из них изображение.

Претензии по качеству принимаются до начала монтажа при наличии фирменной упаковки.

Расстелите плитки-матрицы на ровной поверхности так, чтобы расстояние между соседними плитками было равно расстоянию между стеклянными квадратами (~2 мм).

Измерьте горизонтальную и вертикальную стороны полученного мозаичного изображения.

Перенесите размеры на подготовленную поверхность, расчертите ее на квадраты, соответствующие размерам плиток-матриц, используя уровень или линейку.

Для монтажа мозаики используйте в качестве монтажного клея и затирки двухкомпонентный эпоксидный клей MAPEI Kerapoxy Design №700 (прозрачный)

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению монтажного клея и соблюдайте её.

Категорически запрещается использовать клей и затирку на цементной основе!

Плоской стороной шпателя равномерно нанесите клей на стену.

Зазубренной стороной шпателя с размером зубьев 2-3 мм "причешите" клей.

Приклейте плитки-матрицы к поверхности лицевой стороной вверх, прижимая их и прокатывая резиновым валиком. Убедитесь в том, что расстояние между плитками-матрицами равно расстоянию между стеклянными квадратами.

Слой клея не должен занимать более 1/3 глубины шва.

Перед началом затирки выдержите время до высыхания клея согласно инструкции.

Резиновым шпателем нанесите затирку в вертикальном и горизонтальном направлениях, покрывая за один раз не более 2 кв.м. Слой затирки должен занимать не менее 2/3 глубины шва.

Удалите лишнюю затирку резиновым шпателем, перемещая его по диагонали.

Влажной губкой для моделирования и очистки поверхности удалите остатки затирки, одновременно профилируя швы. Работайте всегда по диагонали, не нажимая слишком сильно и сохраняя губку плоской с тем, чтобы не вымывать затирку из шва.

При необходимости используйте очиститель, если остались мутные места.

После затвердевания клея можно использовать средство для протирки стекла, чтобы придать блеск.

Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и применении рекомендуемых затирочных и клеевых смесей.

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

Гарантийный срок хранения - 1 год.

Горячая линия: 8-800-500-72-75
www.ortograf.ru